



ООО "ДЕЛЬТАХИМ" / DELTACHEM Ltd.

Россия, 107023, г. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.2 Тел. +7 (499) 397-7259 www.deltachem.ru

ПОЛАЯ СТЕКЛЯННАЯ МИКРОСФЕРА ООО «ДЕЛЬТАХИМ»

Дата изготовления -

_24.01_2018 г.

Дата испытаний -02.02_2018 г.

Предлагаем Вашему вниманию полую стеклянную микросферу из боросиликатного стекла, собственного производства, обладает истинной плотностью 0,34 г/см³.

Предоставляем образцы до 1л полый стеклянной микросферы бесплатно, на условиях доставки за счет грузополучателя.

ПОЛАЯ СТЕКЛЯННАЯ МИКРОСФЕРА

d	90%	50%	10%
	138 мкм	83мкм	28мкм

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Истинная плотность, г/см ³	0,34
Насыпная плотность, г/см ³ .	0,28
Прочность, мПа	13
Коэф. заполнения объёма (плотность упаковки), %	69
Влажность, % (масс.)	0,1
Плавучесть, % (объемн.)	91



ООО "ДЕЛЬТАХИМ" / DELTACHEM Ltd.

Россия, 107023, г. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.2 Тел. +7 (499) 397-7259 www.deltachem.ru

Фотография 1 полый стеклянной микросферы с микроскопа лаборатории ДЕЛЬТАХИМ






ООО "ДЕЛЬТАХИМ" / DELTACHEM Ltd.

Россия, 107023, г. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.2 Тел. +7 (499) 397-7259 www.deltachem.ru

Фотография 2 поллой стеклянной микросферы с микроскопа лаборатории
ДЕЛЬТАХИМ






ООО "ДЕЛЬТАХИМ" / DELTACHEM Ltd.

Россия, 107023, г. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.2 Тел. +7 (499) 397-7259 www.deltachem.ru

Фотография 3 поллой стеклянной микросферы с микроскопа лаборатории
ДЕЛЬТАХИМ





ООО "ДЕЛЬТАХИМ" / DELTACHEM Ltd.

Россия, 107023, в. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.2 Тел. +7 (499) 397-7259 www.deltachem.ru

Фотография 4 поллой стеклянной микросферы с микроскопа лаборатории
ДЕЛЬТАХИМ

