

**ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8092-00****эпоксидно-полиэфирная порошковая краска  
для полупроводящих покрытий**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>ТИП КРАСКИ</b>               | ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8092-00 является эпоксидно-полиэфирной порошковой краской на основе смеси эпоксидной и полиэфирной смол. Краска плавится и полимеризуется при повышенной температуре с образованием конечного покрытия.   |
| <b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>               | ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8092-00 разработан для применения в электронной промышленности для окрашивания изделий, когда остаточное статическое электричество на них представляет проблему.  |
| <b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>             | <p>Покрытие ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8092-00 имеет сопротивление 1,0 – 10 МОм, в зависимости от толщины пленки, при напряжении 100 Вольт. Отвечает требованиям стандарта SP-Method 2472.</p> <p>ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8092-00 образует пленку, имеющую исключительно хорошие механические свойства, такие как износостойкость, ударпрочность и эластичность. Пленка не легко царапается и отлично противостоит воздействию кислот, щелочей, жиров и растворителей. Одновременно она имеет хорошие антикоррозионные свойства.</p>  |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>       |  |
| <b>Цвета</b>                    | По договоренности.   |
| <b>Степень глянца</b>           | Полуглянцевый (S)  |
| <b>Содержание сухих веществ</b> | 100 %  |
| <b>Удельный вес</b>             | Прим. 1,6 кг/дм <sup>3</sup>   |
| <b>Укрывистость</b>             | 7 - 9 м <sup>2</sup> /кг в зависимости от толщины пленки   |
| <b>Толщина пленки</b>           | 70 ± 20 мкм. Избегать нанесения слишком толстых пленок, поскольку спецсвойства покрытия при этом ухудшаются.   |
| <b>Время обжига</b>             | 15 мин./180°C (температура металла)  |
| <b>Упаковочные размеры</b>      | Вес упаковки 20 кг   |
| <b>Хранение</b>                 | В сухом прохладном помещении.  |
| <b>ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ</b>     | <p>Порошок не является огнеопасным, однако, с воздухом он может образовать смесь, которая при наличии источника зажигания, может воспламениться. Нижняя граница воспламенения такой смеси, выше которой воспламенение возможно для эпоксидно-полиэфирного порошка - ок. 70 г/м<sup>3</sup> (Bundesanstalt für Materialprüfung). Вентиляцию камеры нанесения необходимо рассчитать так, чтобы содержание порошка в воздухе было ниже 50 % от величины нижней границы воспламенения. При расчете содержания порошка в камере нанесения, не учитывается порошок, осевший на поверхности изделия.</p> <p>Во избежание распространения порошка из шкафа в рабочее помещение скорость потока воздуха через отверстия камеры не должна быть ниже 0,5 м/с.</p> <p>При распылении порошка следует пользоваться респиратором и надевать защитные перчатки.</p> <p>Осевший на коже порошок смыть водой с мылом.</p> |

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ**

**Подготовка поверхности** С поверхности необходимо тщательно удалить жировые и прочие загрязнения. Удалить жировые загрязнения можно, например, с помощью трихлорэтилена или щелочью. Ржавчину и прокатную окалину нужно очистить струйной обработкой или травлением последующим фосфатированием.

**ПОВЕРХНОСТЬ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ:** Жировые загрязнения можно удалить, например, с помощью трихлорэтилена или щелочью. Кроме того, если окрашенный объект будет подвергаться в закрытом помещении особым нагрузкам, может дополнительно потребоваться и фосфатирование.

**СВОЙСТВА ПЛЕНКИ**

Нижеследующие результаты получены для пленки стандартного качества. Режим отверждения 15 мин/180°C, толщина пленки 70 мкм:

|                            |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| <b>Физические свойства</b> | Эластичность (Эриксен, ISO 1520)            | 7 мм        |
|                            | Прочность на удар (Эриксен, EN ISO 6272)    |             |
|                            | - прямая                                    | 40 кгсм     |
|                            | - обратная                                  | 40 кгсм     |
|                            | Твердость по маятнику (Кениг, SFS 3642)     | 180 сек     |
|                            | Прочность на изгиб (ISO 6860)               | выдерживает |
|                            | Адгезия (испытание на решетке, EN ISO 2409) | ГТ 0        |

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.