

Масло моторное синтетическое, всесезонное

Масло АМГ-10. Температура, °С :застывания, не выше -70°С.Температура, °С: вспышки в открытом тигле, не ниже - 93.

Кинематическая вязкость, мм<sup>2</sup>/с: при 50°С, не менее 10,0.Кинематическая вязкость, мм<sup>2</sup>/с: при -50°С, не более 1250.

Плотность при 20°С, кг/м<sup>3</sup>, не более 850.Предназначено для гидросистем авиационной и наземной техники, работающей в

интервале температур окружающей среды от -60 до +55°С.

Объём закупки - 933 кг