

<b>Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Пороки по ГОСТ 2140-81.</b>	
<b>Порок</b>	<b>Характеристика</b>
1. Острый обзол	Не допускается
2. Гнили	Не допускается
3. Прорости	Не допускается
4. Повреждение насекомыми и червоточина	Не допускается
5. Сучки	Диаметром до 10 мм не учитываются. Диаметр одного сучка не должен превышать 1/3 ширины доски. На каждом отрезке доски, соответствующий по длине ширине доски, сумма диаметров всех сучков не должна превышать 1/3 ширины доски. Сросшиеся сучки допускаются.
6. Трещины	В шашках допускаются только пластевые трещины усушки. В каждой доске допускается одна глубокая трещина длиной не более ширины доски, если она образовалась не при сборке поддона.
7. Кармашки	На наружных пластьях досок настила и основания не допускаются. На остальных поверхностях деталей допускаются длиной не более 50мм.
8. Заболонные грибные окраски	Допускаются не более ¼ ширины и ½ толщины доски.
9. Тупой обзол	Не допускается на наружных поверхностях и крайних досках. Допускается на двух кромках остальных досок. Размер порска не более 15 мм. Кора не допускается.