

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС»
127490, г. Москва, ул. Мусоргского, д. 11
ИНН: 7708362900 КПП: 771501001
ОГРН: 1197746642114 email: 707ek@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ01 выдан 13.04.2021

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС»



О.И. Базаров



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ MS-ИЛ-004-0662 от 23.06.2022

Заявитель (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Ринго". ОГРН: 1162536050654. Адрес: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д. 70В, квартира 5

Изготовитель (адрес): «Asia Symbol (Guangdong) Paper Co., Ltd.». Адрес: No. 1, Ruifeng Industry Zone, Shalu Village, Shuangshui Town, Xinhui District Jiangmen City, Guangdong Province, China, Китай

Объект испытаний: Бумага ксерографическая для офисной техники марок В, массой 80 г/м² в листах формата А4

Нормативная документация: ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия»

Общее количество листов: 2

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды, °С	20±5
Относительная влажность воздуха, %	75

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ

Характеристика, описание образца, поступившего на испытания	Бумага ксерографическая для офисной техники марок В, массой 80 г/м ² в листах формата А4
---	---

Наименование показателя	Норма для марок	Результат	Метод испытания
Номинальная масса бумаги площадью 1 м ² , г	72,0-80,0	79,5	По ГОСТ Р ИСО 536
Допускаемые отклонения по массе 1 м ² , г	от ±1,5 до ±3,0	2,5	По ГОСТ Р ИСО 536
Толщина, мкм, для массы бумаги площадью 1 м ² , не менее г 72,0-79,0 80,0-82,0	95 104	- 105	По ГОСТ Р ИСО 534
Допускаемые отклонения по толщине, мкм	от ±2 до ±3	2	По ГОСТ Р ИСО 534
Влажность, %	3,9-5,3	4,1	По ГОСТ ISO 287
Белизна по СIE	150-165	161	ГОСТ Р ИСО 11475
Допускаемое отклонение по белизне	±3	2	ГОСТ Р ИСО 11475
Непрозрачность, %, не менее	91,0	99,0	По ГОСТ 8874
Жесткость при статическом изгибе, мН, не менее - машинное направление; - поперечное направление	100 40	110 45	По ГОСТ 9582
Шероховатость по Бендтсену, мл/мин	150-300	200	По ГОСТ 30115-95
Содержание золы, %, не менее	15	16	По ГОСТ 7629
Прочность поверхности при выщипывании восковыми брусками, не менее	13	15	По ГОСТ Р 55083
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобба), г/м ²	Не более 50	20	По ГОСТ 12605

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам проведенных исследований образцы соответствуют требованиям ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия»

Эксперт
Сергеенков М.С/



Конец протокола испытаний.