

### **VERNICE SATINATA GEL:**

Гелевая атласная краска на основе растворителя для внутренних и внешних работ. Прозрачное полуглянцевое покрытие, не изменяющее естественный вид древесины. Превосходная защита благодаря пленке, поглощающей УФ-лучи, не отслаивается. Гелевая консистенция позволяет хорошо наносить продукт, избегая стекания.

### **Основные характеристики:**

- Приятный сатиновый эффект.
- Отличная эластичность.
- Отличная стойкость к суровым условиям (горные, морские).



### **Применение:**

На новой или уже окрашенной древесине, в помещении или на открытом воздухе, в любой среде (морской, горной, городской, промышленной), на окна и двери, доски, балконы, лодки и т.д.



### **Нанесение:**

Поверхность, окрашиваемую VERNICE SATINATA GEL, необходимо подготовить соответствующим образом, а именно:

#### ***На новых поверхностях:***

Для лучшего закрепления и увеличения срока службы поверхность необходимо тщательно очистить от жира и грязи. Отшлифуйте и нанесите один или несколько слоев продукта с промежутком не менее 24 часов, чередуя их с легким шлифованием.

Превосходного покрытия можно достичь, заменив описанный выше цикл нанесением нескольких слоев морилки IMPREGNANT (прозрачного или колерованного), с последующим нанесением одного или нескольких завершающих слоев VERNICE SATINATA GEL.

#### ***На уже окрашенных поверхностях:***

Если ранее существовавший слой краски не предполагает ее полного удаления то обезжирить водой с моющим средством, промыть.

Если ранее существовавшая краска находится в фазе отслоения, тщательно очистите и отшлифуйте эти части или удалите с помощью специальных средств. Промойте растворителем или водой с мылом, затем нанесите один или несколько слоев продукта с промежутком 24 часа, чередуя их с легким шлифованием.

### **Рекомендуемые способы нанесения :**

Кистью, валиком, погружением, распылением, безвоздушным распылением.

### **Условия окружающей среды и субстрата:**

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ

Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основания: мин. 10°C / макс. 35°C

### **Разбавление:**

Краска готова к использованию, при необходимости допускается разбавление любым универсальным синтетическим растворителем. Тщательно перемешивайте продукт ДО и ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ, чтобы гарантировать его постоянную однородность.

### Хранение:

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

### Физические характеристики:

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)

Удельный вес	1,15 ± 0,02 кг/л
Расход (*)	9-11 м <sup>2</sup> / л на слой Brookfield 60rpm 2000cP
Вязкость	Brookfield 60rpm 2000cP
Сушка	5 часов от пыли 18 часов на перекрас
Срок хранения	Не менее 36 месяцев

\*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

### Цвета:

8 готовых цветов, а так же осуществляется колеровка по каталогу.

colori / colors	
	NEUTRO
	DOUGLAS
	CASTAGNO
	MOGANO
	CILIEGIO
	NOCE CHIARO
	NOCE SCURO
	WENGÉ
	QUERCIA

### Фасовка:

750мл; 2.5л; 5л.

### Меры предосторожности:

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют VERNICE SATINATA GEL в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.