



## «Форпол-ЖД»

Антикоррозионная и гидроизоляционная защитная мастика

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Описание продукта</b>                           | Мастика напыляемая «Форпол-ЖД» представляет собой двухкомпонентную систему, предназначенную для антикоррозионной и гидроизоляционной защиты строящихся, реконструируемых, находящихся в эксплуатации металлических и бетонных конструкций – объектов ОАО «РЖД». Разработан на основании «Типовых требований ОАО «НИИ Железнодорожного транспорта» по гидроизоляции и противокоррозионной защите» и СНиП 3.06.04. |  |
| <b>Применение</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- покрытие железобетонных поверхностей при производстве новых и реконструкции существующих мостовых сооружений, тоннелей, платформ;</li><li>- на дорогах под совмещенное движение транспортных средств: автомобильных и поездов железных дорог, трамваев и метрополитена;</li></ul>  |  |
| <b>Преимущества\Свойства</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Защита бетонных, стальных и железобетонных частей от разрушения и коррозии</li><li>◆ Надежное предохранение плиты проезжей части от протечек</li><li>◆ Сохранение свойств после многократных циклов замораживания-оттаивания</li><li>◆ Отличная адгезия к бетону и металлическим поверхностям</li><li>◆ Высокие сроки эксплуатации</li></ul>                             |  |
| <b>Техническое описание и характеристики</b>       | <b>Цвет</b>  | Черный   |
| <b>Состояние компонентов</b>                       |  | Основа – жидкость<br>Отвердитель – жидкость  |
| <b>Время жизни после смешивания</b>                |  | < 90 сек   |
| <b>Сухой остаток</b>                               |  | 100 %  |
| <b>Прочность при разрыве</b>                       |  | > 10 МПа   |
| <b>Относительное удлинение</b>                     |  | > 100 %  |
| <b>Водопоглощение в течение 24 часов, при 23°C</b> |  | < 1,0 %  |
| <b>Термостойкость, °C</b>                          |  | от -60°C до 60°C   |
| <b>Время высыхания до ст.3, ч при 23°C</b>         |  | < 5 мин  |
| <b>Химическая стойкость</b>                        |  | Стойкий к органическим растворителям, маслам и нефтепродуктам, щелочам, кислотам и растворам солей |

Ознакомиться с более подробной информацией о полиуретановом гидроизоляционном составе «Форпол-ЖД» вы можете связавшись с нашими специалистами.

АО "КРОНОС СПБ"

197183, г. Санкт-Петербург,  
ул. Полевая Сабировская, д. 42  
Телефон: +7(812)430-05-40 +7(812)430-19-00  
lkz-kronos.ru lkz-kronos@mail.ru



## Информация о системе

|  |  |
|--|--|
| <b>Качество поверхности</b>            | Все обрабатываемые поверхности должны быть сухими, не содержать масла, жира, рыхлых материалов, отслаивающихся частиц и прочих загрязнений.<br><i>Металлические поверхности</i> должны быть очищены абразиво-струйным методом от ржавчины и прокатной окалины до степени Sa 2,5.<br><i>Бетонные поверхности</i> должны быть выдержаны не менее семи суток. |
| <b>Подготовка поверхности</b>          | Для увеличения адгезии мастики и дополнительной антакоррозионной защиты необходимо предварительное нанесение лака «Этераль» или грунтовки «Форпол-Праймер». На поверхности слоя лака «Этераль» или грунтовки «Форпол-Праймер» не допускается наличие пыли, влаги, жировых и масляных загрязнений.  |
| <b>Температура нагрева компонентов</b> | 40-75 °C   |
| <b>Температура поверхности</b>         | Не менее 20 °C.  |
| <b>Температура окружающей среды</b>    | Не менее 5 °C  |
| <b>Относительная влажность воздуха</b> | Не более 85 %  |
| <b>Условия окружающей среды</b>        | При выполнении работ в трассовых условиях запрещается наносить мастику на металлические изделия во время дождя или выпадения других осадков.   |
| <b>Срок годности\ Условия хранения</b> | 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре от +10°C до +25°C.  |

## Инструкция по нанесению

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Метод нанесения</b> | Покрытие, формируемое мастикой «Форпол-ЖД» состоит из двух защитных слоев: <ul style="list-style-type: none"><li>Пропиточного (грунтовочного) слоя лака «Этераль» толщиной 10-60 мкм (для бетонной поверхности) или грунтовочного слоя «Форпол-Праймер» толщиной 20-100 мкм (для металлической поверхности)</li><li>Слоя полимочевинуретановой мастики «Форпол-ЖД» требуемой толщины</li></ul> Комплексное покрытие «Форпол-ЖД» наносится установками для двухкомпонентных систем с предварительным подогревом компонентов за один слой. Рекомендуется использовать следующие установки безвоздушного распыления: Graco Reactor E-XP2, Graco H-XP3 или аналогичные. |
|                        | Соотношение компонентов 1(основа):1,3(отвердитель) – по массе.  |

Ознакомиться с более подробной информацией о полиуретановом гидроизоляционном составе «Форпол-ЖД» вы можете связавшись с нашими специалистами.

АО "КРОНОС СПБ"

197183, г. Санкт-Петербург,

ул. Полевая Сабировская, д. 42

Телефон: +7(812)430-05-40 +7(812)430-19-00

lkz-kronos.ru lkz-kronos@mail.ru